



# Многослойная черепица ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция КАНТРИ

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.8-2016



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Многослойная черепица ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КАНТРИ – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов.




## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- двухслойная;
- улучшенный кровельный битум;
- трехмерный цвет и фактура;
- надежность.

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Канзас




Аляска



Бронза



Коричневый



Платина



Умбра




Серый



Алабама



Аризона



Индиана



Мичиган

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы	г/м <sup>2</sup>	не менее	90	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	Битумное	-
Потеря посыпки	г/обр.	не более	1.2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость Отсутствие падающих капель при 110 С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения вдоль	Н/50 мм	не менее	600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Максимальная сила растяжения поперек	Н/50 мм	не менее	400	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не менее	100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП2	ГОСТ Р 51032-97

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	мм	±3	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота	мм	±3	335	СТО 72746455-3.5.8-2016
Толщина одного слоя	мм	±0,2	2.7	СТО 72746455-3.5.8-2016
Количество слоев в гонте	-	-	2	СТО 72746455-3.5.8-2016
Коэффициент перехлеста	-	-	3	-

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	31.5
Количество штук в упаковке	шт	-	18
м <sup>2</sup> в упаковке	м <sup>2</sup>	-	2.6
Количество упаковок на поддоне	шт	-	36
м <sup>2</sup> на паллете	м <sup>2</sup>	-	93.6

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS методом наплавления 2020](#)
- [Инструкция по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2022](#)
- [Инструкция по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 2024](#)
- [СТО 72746455-4.7.3-2016 Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD](#)

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца со дня изготовления.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110  
 КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022-000  
 ФССЦ: 12.1.03.03-0025

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

