

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза-Про»
 Юридический адрес: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 174/1,
 офис 36 ИНН 2312329362 ОГРН 1242300046757
 Орган инспекции ООО «Экспертиза-Про»
 Адрес места осуществления деятельности: 350075, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
 Карасунский округ, ул. им. Стасова, д.174/1, помещения №№ 9, 26, 36, 37, 38 здания литер IV-A
 Сайт: www.expertiza-pro-krd.ru Тел +7(918)688-97-32, E-mail: oi-expertiza-pro@yandex.ru
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710567 от 03.03.2025г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
 Органа инспекции
 ООО «Экспертиза-Про»

Л.П. Мусинова Л.П. Мусинова

« 15 » 07 20 26

Экспертное заключение

№ 000695

от 15 ИЮЛ 2026

Наименование объекта инспекции: Протокол проведения исследований (испытаний) и измерений удельной активности радионуклидов в строительных материалах и изделиях (Черепица минеральная (цементно-песчаная) производителя ООО «Виллако») №6745РС от 10.07.2026г.

Заявитель: ООО «Эир-Лаб».

Юридический/Фактический адрес: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, помещ. 52.

ИНН: 2312191210 **ОГРН:** 1122312004121

Заявление № 000690 дата 10.07.2026г.

Представленные на экспертизу материалы:

-Копия протокола проведения исследований (испытаний) и измерений удельной активности радионуклидов в строительных материалах и изделиях №6745РС от 10.07.2026г., выполненный Аналитической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эир-Лаб» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.519104 от 29.09.2016г., ИНН 2312191210, КПП 231201001, ОГРН 1122312004121, юридический адрес: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, помещ. 52, фактический адрес: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Селезнева, д. 204, Литер А, помещ. 52, 55.

Дата проведения инспекции: с 10.07.2026г. по 15.07.2026г.

Экспертиза проведена на соответствие:

- раздел 5.3 СанПиН 2.6.1.2523-90 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

В ходе экспертизы установлено:

На оценку представлены результаты измерений удельной активности радионуклидов в строительных материалах естественного и искусственного происхождения №6745РС от

10.07.2026г., выполненный Аналитической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эир-Лаб» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.519104 от 29.09.2016г.).

Наименование строительного материала естественного и искусственного происхождения: Черепица минеральная (цементно-песчаная) БРААС производителя ООО «Виллако» (5 проб).

Адрес производителя (заказчика): 601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.

Пробы представлены заказчиком.

Дата и время отбора проб: 28.05.2026, 8⁰⁰-10⁰⁰;

Дата и время поступления проб в лабораторию: 28.05.2026, 12⁰⁰;

Дата и время подготовки проб: 28.05.2026 - 01.06.2026, 10⁰⁰;

Дата и время осуществления измерений в Аналитической лаборатории: 07.07.2026, 9⁰⁰-15³⁶;

Условия хранения проб соответствуют требованиям методики.

Условия при осуществлении лабораторной деятельности соответствует требованиям методики.

Средства измерения, используемые при проведении исследований (испытаний) и измерений: Комплекс универсальный спектрометрический УСК Гамма Плюс, зав. №0048-Б-Г, номер свидетельства о проверке С-ДЦС/10-07-2025\446440925, проверка действительна до 09.07.2026г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений удельной активности радионуклидов в строительных материалах естественного и искусственного происхождения:

Дата осуществления лабораторной деятельности	Наименование строительного материала естественного и искусственного происхождения	Результат исследования (испытания) и измерения определяемых характеристик (показателей)				Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф, Бк/кг	Абсолютная погрешность определения удельной эффективной активности ЕРН Δ, Бк/кг	Удельная эффективная активность в контролируемом материале Аэфф. м, Бк/кг
		Удельная активность Бк/кг Cs-137,	Удельная активность Бк/кг Ra-226,	Удельная активность Бк/кг Th-232,	Удельная активность Бк/кг K-40,			
07.07.2026	Черепица минеральная (цементно-песчаная) БРААС Проба №1	<3	<5	17±8	273±69	50	32	82
	Черепица минеральная (цементно-песчаная) БРААС Проба №2	<3	<5	15±6	246±56	46	29	75
	Черепица минеральная (цементно-песчаная) БРААС Проба №3	<3	<5	16±7	210±62	44	28	72
	Черепица минеральная (цементно-песчаная) БРААС Проба №4	<3	<5	17±6	227±58	47	30	77
	Черепица минеральная (цементно-песчаная) БРААС Проба №5	<3	<5	16±6	239±54	46	28	74

Согласно проведенным измерениям, эффективная удельная активность природных

Экспертное заключение Органа инспекции ООО «Экспертиза-Про» № 000695 от 15.07.2026

Страница 2 из 3

радионуклидов в контролируемом материале не превышает допустимых значений (370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях I класса, 740 Бк/кг для материалов, используемых при возведении производственных сооружений II класса), что соответствует требованиям раздела 5.3 СанПиН 2.6.1.2523-90 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов протокола №6745РС от 10.07.2026г. исследований (испытаний) и измерений удельной активности радионуклидов в строительных материалах и изделиях (Черепица минеральная (цементно-песчаная) производителя ООО «Виллако») (601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20.), выполненного Аналитической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эир-Лаб», **соответствует** требованиям раздела 5.3 СанПиН 2.6.1.2523-90 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Врач по общей гигиене
Должность


Подпись

Клушин Е.В.
ФИО